

## Warunki techniczne na listewki iglaste przeznaczone do produkcji płyt stolarskich

### 1. Gatunek:

- sosna
- świerk

### 2. Parametry techniczne:

- grubość: 11,6; **13,6**; 14,6; 16,6; 17,6; 20,5 mm **(+ 0,2 mm; – 0,1 mm)**,
- szerokość listewek:  
22 – 48 mm ( $\pm 0,5$  mm) dla listewek o grubości 11,6 ;13,6;14,6;  
28 – 48 mm ( $\pm 0,5$  mm) dla listewek o grubości 16,6; 17,6 oraz 20,5 mm;  
**UWAGA: w jednym pakiecie muszą znajdować się listwy o jednakowej szerokości i grubości.**
- długość listewek: 300 – 2 000 mm,
- wilgotność listewek:  $8 \pm 2$  %.

### 3. Jakość listewek:

- listewki ostrokrawężne,
- dopuszcza się oblinę na krawędziach bez kory o szer. do 2 mm i długości do 500 mm,
- dopuszcza się przebarwienia w postaci sinizny,
- dopuszcza się sęki zdrowe, nadpsute nie wypadające,
- dopuszcza się występowania chodników owadzych płytkich lub otworów po owadach o średnicy do 3 mm,
- nie dopuszcza się zakorków, gniazd żywicznych (listew przeżywiczonych), otworów po sękach, zgnilizny miękkiej,

**LISTWA MUSI SPEŁNIAĆ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE !!!**

### 3. Opakowanie:

- maksymalna wysokość paczki to 1 200 mm,
- listewki ułożone na palecie muszą być jednakowej grubości i takiej samej szerokości, długość dowolna w w/w przedziale,
- listwy ułożone na paletach powinny być ze wszystkich stron zabezpieczone folią,
- każda paczka musi być dokładnie opisana, a mianowicie musi być podany gatunek drewna, grubość, szerokość i ilość zgodnie z dołączoną specyfikacją.